



METALIZACIJA MOLIBDEN ŽICAMA

Toplinski naštrcan molibden ostvaruje vrlo čvrsti spoj sa metalima (pogotovo čellicima) te ima poželjna svojstava poput visoke toplinske vodljivosti, niske toplinske ekspanzije, visoke otpornosti na gnječenje, struganje i odlepšivanje slojeva te je dobre otpornosti na trošenje i abraziju. Dodatno, molibden se može legirati kako bi se poboljšala otpornost na eroziju. Zavisno od vrste prevlačenja, slojevi naštrcanog molibdена mogu imati tvrdoću do 66HRc.

PRIMJENE MOLIBDENA

Prevlake na bazi molibdена koriste se u zrakoplovnoj, automobilskoj, pomorskoj i brojnim drugim industrijskim područjima. Uobičajene primjene uključuju nanošenje prevlaka na osovine, klipne prstenove, ventile, šipke, zupčanike i druge strojne elemente. Molibden je također idealno rješenje za održavanje dosjeda ležaja u reciklažnoj industriji. Termički naštrcani slojevi molibdена su optimalne poroznosti te mogu funkcionirati u uvjetima nedovoljnog podmazivanja. Prevlake molibdена se mogu uspješno nanositi na legure titana i aluminija. Prevlake termički naštrcanog molibdена uključuju okside koji povećavaju makro tvrdoću te produljuju trajnost površina budući su niskog koeficijenta trenja. Na čeličnim podlogama nije potreban tradicionalni podložni sloj za metalizaciju temeljen na prahovima nikla i aluminija. Uz pravilno nanošenje, molibdenske prevlake ne trebaju podložne slojeve niti na legurama željeza i aluminija. Vezna čvrstoća molibdenske prevlake je u pravilu veća od čvrstoće samog molibdена pa se pukotine prvo pojavljuju u našpricanom sloju a ne na spoju s osnovnim materijalom.

OGRANIČENJA PRIMJENE

Prevlake na bazi molibdена se u oksidirajućim uvjetima mogu koristiti do oko 300° C. U okolini bogatoj inertnim plinovima radna temperatura može biti i veća. Molibden se ne može nanositi na slitine s više od 20% bakra, kromirane ili nitrirane površine. Međutim, kako bi se poboljšala svojstva brtvljenja, molibden se može termički naštrcavati na kaljene površine.



UZ ŽICE NA BAZI MOLIBDENA, VORAXIMA U PONUDI I
POUZDANU INDUSTRIJSKU OPREMU ZA METALIZACIJU

FIZIČKA SVOJSTVA PREVLAKA

Čvrstoća prijanjanja: do 38 MPa

Gustoća: 8.8 - 9.8 g/cm³

Talište: cca. 2500°C

Tvrdoća: 250 - 800 HV10

Mikro tvrdoća: 800 - 1700 HV300

ZAVRŠNA OBRADA

Termički naštrcane prevlake na bazi molibdена se obrađuju brušenjem. Ukoliko se prevlaka na bazi molibdена koristi kao podložni sloj, daljnja strojna obrada nije potrebna.

DETALJI ŽICA ZA METALIZACIJU

Promjeri: 2.0mm, 2.3mm, 3.17mm (1/8"), 4.76mm (3/16")

Sastav: molibden min. čistoće 99.9%

ZAŠTO VORAX?

- ✓ Široka ponuda prahova i žica za sve tipove metalizacija
- ✓ Pouzdana oprema za metalizaciju
- ✓ Dugogodišnje iskustvo

Za informacije o naprednim materijalima i tehnologijama kontaktirajte

VORAX

experts in wear resistant technologies

Vorax d.o.o., Vukovarska 68, 51000 Rijeka, HR
www.vorax.hr | info@vorax.hr